

Schede Tecniche

Acril - Silox

Pittura acril-silossanica per interni - esterni



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Pittura idrorepellente acril-silossanica per interno-esterno, con alto grado di traspirabilità.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione di superfici esterne civili ed industriali.	
Proprietà del prodotto	• Idrorepellente • Buona resistenza agli agenti atmosferici • Buona permeabilità al vapore • Finitura liscia • Facilità di applicazione • Ottimo rapporto qualità-prezzo	
Colore	Bianco. E' colorabile con i ns. coloranti concentrati e con il ns. Sistema Tintometrico DisTinto, in riferimento alla ns. Collezione Esterni. E' disponibile anche la Base Neutra Predosata per la realizzazione di tinte forti.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C: Peso specifico: Residuo secco: Punto di infiammabilità: Classe di traspirabilità: Classe di idrorepellenza: Dimensione massima delle cariche: Permeabilità al vapore d'acqua:	Tixotropica 1,68 kg./lt. 73% non infiammabile Classe 3 Classe 3 120 microns 270 gr./mq. in 24h.
Confezioni	lt.14 – lt.5	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su intonaci civili e su superfici in gesso o cartongesso, applicare preventivamente il ns. isolante-fissativo Fissar oppure il ns. fondo pigmentato Primamano; su superfici particolarmente assorbenti o già tinteggiate con prodotti deboli, applicare il ns. sottofondo-consolidante Penetrante. Su superfici precedentemente tinteggiate se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare direttamente. In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti rimuovere meccanicamente le parti non aderenti ed applicare un fondo di imprimitura idoneo. Nel caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: prima mano 20-30%, seconda mano 15-20% Applicazione a spruzzo: 35-40% secondo macchina. E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar. Per le tinte forti realizzate con la Base Neutra Predosata, diminuire le diluizioni del 10%.
Consumi e Resa	8-10 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 15 g/l.

Aura Green Wall

Smalto murale ad acqua



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Smalto all'acqua specifico per superfici murali interne ed esterne, prodotto nelle versioni "lucido", "satinato" ed "opaco". Formulato a base di resine acriliche, è inodore ed è privo di formaldeide e a basso VOC oltre che ad essere un prodotto estremamente lavabile e con un elevato standard igienico-sanitario.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione di superfici interne ed esterne in ambienti residenziali, scuole, locali e laboratori alimentari, ospedali e laboratori medici.	
Proprietà del prodotto	• Alta copertura e punto di bianco • Bassa presa dello sporco • Ottima resistenza a lavaggio, detersione e disinfezione • Film con buona traspirabilità • Rapidità di essiccazione con riduzione dei tempi di sovraverniciatura • Conforme ai requisiti del Reg. CE 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari • Realizzabile in qualsiasi tinta	
Colore	Bianco. Colorabile con riferimenti mazzette: Collezione NCS e Mazzetta RAL.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C: Peso specifico: Residuo secco: Punto di infiammabilità: Abrasione a umido: Rapporto di contrasto: Dimensione massima delle cariche: Permeabilità al vapore d'acqua:	Tixotropica 1,3 kg./lt. 52% non infiammabile Classe 1 Classe 1 <100 microns 130 gr./mq. in 24h.
Confezioni	It.15 – It.5 – It.2,5	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su intonaci civili e su superfici in gesso o cartongesso, applicare preventivamente il ns. isolante-fissativo oppure il ns. fondo pigmentato; su superfici particolarmente assorbenti o già tinteggiate con prodotti deboli, applicare il ns. sottofondo-consolidante. Su superfici precedentemente tinteggiate se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare direttamente. In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti rimuovere meccanicamente le parti non aderenti ed applicare un fondo di imprimitura idoneo. Nel caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: prima mano 10%, mani successive 0-5% Applicazione a spruzzo: 5-10% secondo macchina. E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar.
Consumi e Resa	10-12 ml/mq. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: < 75%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +25°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 30 minuti, sovrapplicazione dopo 2 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. i/BA): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 60 g/l.



Aggiornamento: febbraio 2015

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 – 16141 Genova(GE) - Tel. 010. 888384 – 010. 83.92.499 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

SCHEDA TECNICA

GLITTERGEL

Veicolo per glitter in polvere



DESCRIZIONE PRODOTTO

BRILLANTINI IN BASE GEL PER FINITURE BRILLANTINATE DURATURE

SPECIFICHE TECNICHE

□	Peso specifico ($\pm 0,02$)	ISO 2811	a 20°C	1,000
●	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	a 20°C	3.000 ÷ 5.000
pH	pH ($\pm 0,5$)	-	-	7,0
⊙	Residuo secco in peso (% , ± 1)	-	-	2

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- Mescolare bene prima dell'uso.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. 3Ciemme S.r.l. non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.



Cover Smoke

Pittura coprimacchia per interni antifumo-antinicotina-antifuliggine-anticaffè-antipennarelli



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Cover smoke è una speciale pittura all'acqua con spiccate caratteristiche antifumo e antimacchia; basato su specifici leganti acrilici atossici permette l'isolamento di preesistenti macchie di fuliggine, nicotina, caffè, colori spray, pennarelli a cera o ad alcool e macchie da umidità, una volta applicato forma una barriera impermeabile al successivo deposito di fuliggine o macchie, ciò garantisce ambienti igienicamente salubri riducendo al contempo il ristagno dei cattivi odori. Cover smoke presenta un ottimo punto di bianco e una buona lavabilità ed è consigliabile per una finitura di pregio delle superfici murali interne, è inoltre sovraverniciabile con qualsiasi idropittura o effetto decorativo.	
Campo di applicazione	Cover smoke trova applicazione in ambienti domestici (cucine, stanze con riscaldamento a camino) sia in locali commerciali (ristoranti, bar, pizzerie) che in strutture ricettive.	
Proprietà del prodotto	• Ottimo punto di bianco • Bassa tossicità • Eccellente copertura delle macchie • Finitura liscia e opaca • Resistenza all'assorbimento dello sporco	
Colore	Bianco. E' colorabile con i ns. coloranti concentrati e con il ns. Sistema Tintometrico DisTinto, in riferimento alla ns. Collezione Interni (si consigliano tinte pastello).	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C: Peso specifico: Residuo secco: Punto di infiammabilità: Classe di lavabilità DIN EN 13300: Potere coprente DIN EN 13300 Brillantezza EN ISO 2813 Dimensione massima delle cariche: Permeabilità al vapore d'acqua:	Leggermente tixotropica 1,61 kg./lt. 62% non infiammabile Classe 2 Classe 2 Opaco <10 10 microns 705 gr./mq. in 24h.
Confezioni	It.10 – lt. 5	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	- Le superfici devono essere coerenti ed esenti da parti in distacco - Su muri vecchi o già pitturati a tempera, dopo aver spazzolato bene il supporto applicare una mano di fissativo ad acqua, lasciare asciugare per almeno 24 ore, quindi applicare due o tre mani di Cover smoke distanziate di 12 ore. - Su superfici macchiate carteggiare e stuccare ove occorre. Applicare una mano di fissativo ad acqua, attendere 6 ore e procedere con la finitura, in presenza di superfici fortemente macchiate porre particolare attenzione ai tempi di applicazione tra la prima mano e le successive in modo da permettere al prodotto di inglobare e bloccare le sostanze presenti sulle stesse. - In presenza di macchie di unto è consigliato carteggiare oppure smacchiare con trielina il supporto, prima di iniziare il ciclo risanante.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo.
Diluizione	15-20% con acqua potabile.
Consumi e Resa	14-16 mq/lt (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Garanzia prestazioni*	Al fine di garantire le massime prestazioni si raccomanda di seguire scrupolosamente le raccomandazioni relative a ciclo di applicazione, rese e spessori raccomandati nelle specifiche tecniche.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 90 g/l.



Aggiornamento: Gennaio 2026

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: In questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 16141 Genova - Tel. 010 83 71 403 · email: info@3ciemme.it · web: www.3ciemme.it

ELASTOFLEX - Finitura

Pittura elastomerica anticarbonatazione e antialga per interni - esterni



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Pittura elastomerica anticarbonatazione antialga, a base di resine elastiche e cariche naturali. Elastoflex è un prodotto particolarmente resistente ed elastico in grado di sopperire le normali dilatazioni del sottofondo senza fessurare. Ha un'elevata impermeabilità all'acqua e una buona resistenza ai raggi U.V. all'invecchiamento e all'usura.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione per le pareti soggette a microcavillature e laddove è richiesto un abbattimento totale dell'assorbimento dell'acqua.	
Proprietà del prodotto	• Elevata impermeabilità • Elevata resistenza agli agenti atmosferici • Ottima elasticità • Ottimo mascherante per microcavillature	
Colore	Bianco. E' colorabile con i ns. coloranti concentrati e con il ns. Sistema Tintometrico, in riferimento alla ns. Collezione Esterni.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C: Peso specifico: Residuo secco: Punto di infiammabilità: Classe di traspirabilità: Classe di idrorepellenza: Dimensione massima delle cariche: Permeabilità al vapore d'acqua:	Tixotropica 1,58 kg./lt. 62% non infiammabile Classe 2 Classe 2 300 microns 385 gr.\mq. In 24h
Confezioni	lt. 14	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate ed applicare una mano del ns. fondo specifico ELASTO PRIMER. Su superfici particolarmente assorbenti o già tinteggiate con prodotti deboli, applicare il ns. sottofondo-consolidante. Su superfici precedentemente tinteggiate se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare ELASTOFLEX direttamente. In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti rimuovere meccanicamente le parti non aderenti ed applicare un fondo di imprimitura idoneo. Nel caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: 5-10% Applicazione a spruzzo: 15% secondo macchina. E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar.
Consumi e Resa	6-8 mq/tl. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 8-16 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 25 g/l.



Aggiornamento: luglio 2026

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

ELASTO PRIMER

Primer elastomerico ad acqua per interni - esterni



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Primer elastomerico ad alto potere riempitivo, elevata elasticità, di collegamento per gli strati successivi.	
Campo di applicazione	Su superfici murali da manutentare quali: intonaci cementizi, vecchi rivestimenti plastici, pitture ben ancorate ai supporti, superfici in genere con microcavillature e/o sollecitate da dilatazioni termiche.	
Proprietà del prodotto	• Alta resa • Alta diluizione • Alta saturazione dei supporti • Scorrevolezza in fase applicativa	
Colore	Trasparente a film essiccato.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C:	14" in tazza Ford 4
	Peso specifico:	1,02 kg./lt.
	Residuo secco:	22%
	Punto di infiammabilità:	non infiammabile
	Permeabilità al vapore d'acqua:	250 gr./mq. in 24h.
Confezioni	lt.5	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Per superfici murali nuove attendere 20 – 30 giorni dalla realizzazione dell'intonaco quindi carteggiare e stuccare dove occorre, applicare una mano di ELASTO PRIMER e attendere 12 ore per l'applicazione della finitura. Per superfici murali precedentemente trattate asportare eventuali croste di pittura non aderenti, carteggiare ed eventualmente stuccare ed infine passare una mano di ELASTO PRIMER. Successivamente applicare due o più mani di ELASTOFLEX FINITURA pittura elastomerica.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)
Diluizione	Pronto all'uso. Applicazione pennello/rullo: pronto all'uso, max 20% Applicazione a spruzzo: 50-100% secondo macchina. E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar.
Consumi e Resa	12-14 mq./lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 2 ore, sovrapplicazione dopo 12 – 24 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 15 g/l.



Aggiornamento: luglio 2026

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

EXTRA QUARZ

Pittura acrilica antialga effetto quarzo



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Pittura acrilica al quarzo altamente resistente agli agenti atmosferici ideale per la protezione delle superfici interne ed esterne. Grazie alla sua formulazione offre eccellente resistenza agli alcali, notevole aderenza e idrorepellenza.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione di ambienti civili ed industriali.	
Proprietà del prodotto	• Buona copertura • Buon punto di bianco • Potere riempitivo • Facilità di applicazione	
Colore	Bianco.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C: Peso specifico: Residuo secco: Punto di infiammabilità: Classe di traspirabilità: Classe di idrorepellenza: Dimensione massima delle cariche: Permeabilità al vapore d'acqua:	Tixotropica 1,65 kg./lt. 71% non infiammabile 2 2 120 microns 12 gr./mq. in 24h.
Confezioni	lt. 14 – lt. 5 – lt. 2,5 – lt. 0,750	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su intonaci civili e su superfici in gesso o cartongesso, applicare preventivamente il ns. isolante-fissativo oppure il ns. fondo pigmentato; Su superfici precedentemente tinteggiate se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare EXTRA QUARZ direttamente. In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti rimuovere meccanicamente le parti non aderenti ed applicare un fondo di imprimitura idoneo. Nel caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: prima mano 20-30%, seconda mano 15-20% Applicazione a spruzzo: 25-35% secondo macchina. E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar.
Consumi e Resa	8-10 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 15 g/l.



Aggiornamento: giugno 2026

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

EXTRA WHITE

Idropittura lavabile opaca per interni



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Idropittura lavabile per interni ad alta copertura, applicabile anche all'esterno su superfici riparate quali sottobalconi, porticati, mansarde. Formulata a base di cariche specifiche e selezionate, biossido di titanio e resine viniliche. E' un prodotto estremamente fine, di facile applicazione, con un ottimo punto di bianco e copertura; a perfetta essiccazione, si presenta opaca ed esente da lucidature da pennello.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione tutti gli ambienti civili, di bagni, cucine, taverne, garages, locali caldaie.	
Proprietà del prodotto	• Ottimo punto di bianco • Buona copertura • Finitura extrafine • Film con buona traspirabilità • Facilità di applicazione • Idonea su tutti i supporti • Colorabile in tinte pastello	
Colore	Bianco.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C: Peso specifico: Residuo secco: Punto di infiammabilità: Abrasione a umido: Rapporto di contrasto: Dimensione massima delle cariche: Permeabilità al vapore d'acqua:	Tixotropica 1,65 / 1,69 kg./lt. 66% non infiammabile Classe 3 Classe 2 <90 microns 580 gr./mq. in 24h.
Confezioni	lt.14 – lt.5 – lt.0,750	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su intonaci civili e su superfici in gesso o cartongesso, applicare preventivamente il ns. isolante-fissativo oppure il ns. fondo pigmentato; Su superfici precedentemente tinteggiate se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare EXTRA WHITE direttamente. In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti rimuovere meccanicamente le parti non aderenti ed applicare un fondo di imprimitura idoneo. Nel caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: prima mano 30-35%, seconda mano 15-20% Applicazione a spruzzo: 25-35% secondo macchina. E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar.
Consumi e Resa	8-10 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 6 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 1 g/l.



Aggiornamento: luglio 2026

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

FIX 2003

DESCRIZIONE	: fissativo acrilico all'acqua per supporti in muratura
COLORE	: incolore trasparente
LEGANTE	: stirolo - acrilico
PESO SPECIFICO	: 1.02+/-0.05 a 20°C
APPLICAZIONE	: pennello, rullo
DILUIZIONE	: acqua potabile Da 4 a 5 volte a seconda del supporto
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	: Temperatura >8°C Umidità <75% Sovrapplicabile: 24h
RESA MEDIA	: 30 / 35 mq/l
ASPETTO DEL FILM	: trasparente lucido
SUPPORTO	: Nuovo: asciutto, pulito. Già verniciato: assicurarsi del perfetto ancoraggio della pittura preesistente, eventualmente spazzolare e asportare vecchie incrostazioni in fase di stacco
IMPIEGO	: come mani di imprimitura fissativa ed isolante su pareti in pietra, cemento o gesso prima che le stesse vengano verniciate
CONSERVAZIONE	: 1 anno a temperatura ambiente (>4°C e <35°C) in imballi originali sigillati.

IDROSTUCCO 3CIEMME**TIPO DI PRODOTTO**

- Stucco composto in pasta a base acqua, gesso e leganti concepito e formulato per lisciare

CAMPI DI IMPIEGO

- Viene normalmente usato su intonaci e murature interne di fabbricati.

COMPOSIZIONE

- Pigmenti e inerti altamente riempitivi.
- Aspetto: pastoso, morbido facilmente manipolabile ed eventualmente diluibile con acqua, se necessario.
- Secco: 78/80 per cento
- Massa volumica 20°C: 1,7
- Colore: beige – bianco
- Permeabilità al vapore < 0,03 m, V1 (alta)

RESA

- Di massima, kg.1/1.5 per mq se usato tale e quale.
- Applicazione: di norma con taloscia o spatola.
- Essiccamento: Carteggiabile dopo un'ora.
- Spessore del prodotto essiccato: dipende dallo strato applicato; compatto non manifesta nel tempo screpolature o vaiolature.
- Conservazione (orientativa): un anno se mantenuto nei contenitori originali sigillati e in ambiente asciutto.

NOTE

- Il colore può variare in base al prelievo della roccia
- Applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli(+5°/+35°)
- Teme il gelo

NORME DI APPLICAZIONE

- **Preparazione delle superfici**
 - **Murali nuovi** – Accertarsi che sia avvenuta una sufficiente stagionatura di almeno 28-30gg. Dall'ultima mano di intonaco. Pulire, depolverizzare e controllare che siano asciutti ed uniformi. Primerizzare con fissativo FIX 2003 acrilico all'acqua.
 - **Murali vecchi** – Accertarsi che i vecchi strati di vernice siano ben ancorati al supporto, diversamente eliminare tutte le parti in fase di stacco con spatola o raschietto. Primerizzare con fissativo FIX 2003 acrilico all'acqua.

NB: Idrostucco 3Ciemme va sovraverniciato con traspiranti, lavabili, idrosmalti, decorativi (base acqua).

NOME	IRON MICA Smalto Ferromicaceo		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 1 di 3

INDICAZIONI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE

denominazione: **IRON MICA**
produttore: 3CIEMME S.r.l.
 Lungobisagno Istria, 33 · 16141 Genova GE
 Tel./Fax +39010888384 · Tel. +390108392499 / +390108371403
www.3ciemme.it · info@3ciemme.it

CARATTERISTICHE GENERALI

IRON MICA è una finitura anticorrosiva SINTETICA AD ALTA PENNELLABILITA' ad effetto grafite ferro micaceo antichizzante, disponibile in numerose tonalità di colore e tre gradi di granulometria. IRON MICA ha una struttura compatta e antigraffio e a differenza delle altre finiture ad effetto grafite presenti nel mercato non si segna superficialmente al contatto con le mani (effetto lavagna). IRON MICA è il prodotto ideale per decorare strutture metalliche poste sia in esterno che in interno, oggettistica, strutture e complementi di arredamento, scale, ringhiere, travature, ecc.

IRON MICA è formulato con speciali resine alchidiche a lungo olio, ossidi di ferro, alluminio e cariche a struttura lamellare che conferiscono al prodotto un'ottima resistenza alla corrosione ed ai raggi UV. Data la natura dei pigmenti impiegati è possibile usare questo smalto anche come mano unica su ferro (fondo-finitura), con ottimi risultati estetici e anticorrosivi. IRON MICA può essere applicata a pennello o a rullo in modo facile e veloce garantendo sempre ottimi risultati.

IRON MICA è prodotta in 3 effetti:

- GRANA GROSSA, opaca ad effetto metallico evidente
- GRANA FINE, opaca e compatta ad effetto metallico attenuato
- GRANA BRILLANTE, semilucida ad effetto metallico molto evidente

CARATTERISTICHE DI FORNITURA

CARATTERISTICHE	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
DENSITÀ (PESO SPECIFICO)	ISO 2811	1,10÷1,20 Kg/l
VISCOSITÀ DI FORNITURA A F6 20°C	ISO 2431	65"±5
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO)	ISO 3251	75±5 (a seconda del colore)
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	ISO 3248	80÷90°C discontinua
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- FUORI POLVERE (AL TATTO)		6÷8 ore
- MINIMO PER SOPRAVERNICIATURA		12÷18 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA		24÷36 ore
SPESSORE SECCO CONSIGLIATO		50÷60 µ per mano
RESA TEORICA	//	6÷8 mq / litro allo spessore consigliato
RESA PRATICA	//	dipende dalle dimensioni e geometria della struttura e dal metodo di applicazione
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	ISO 1523	> di 23°C
TEMPO DI STOCCAGGIO	//	almeno 2 anni nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto
COLORI DISPONIBILI	//	tinte di cartella

 3CIEMME® COLORIFICIO		SCHEDA TECNICA	
NOME	IRON MICA Smalto Ferromicaceo		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 2 di 3

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Applicare su superfici perfettamente pulite meglio se pretrattare con idonei primer anticorrosivi (RUGGY FOND).

-Superfici in metallo ferroso mai verniciato:

Asportare l'eventuale presenza di calamina compatta ed aderente ed ogni traccia di ruggine mediante sabbatura di tipo commerciale (Grado SA2), oppure effettuare una pulizia meccanica o manuale. Per eliminare la ruggine sulle zone difficilmente raggiungibili, utilizzare un convertitore di ruggine. Nel caso di superfici nuove che non presentino calamina o ruggine è sufficiente sgrassare il supporto con diluente di lavaggio. Spolverare la superficie, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare 2 strati di RUGGY FOND ANTIRUGGINE SINTETICA. Dopo almeno 12 ore applicare 2 strati di IRON MICA.

-Superfici in metallo ferroso già verniciato:

Asportare gli strati di vecchie pitture sfoglianti e la ruggine presente mediante pulizia meccanica o manuale, carteggiare le vecchie pitture bene ancorate al supporto per irruvidirle. Trattare con Antiruggine le zone scoperte. Eliminare la polvere dal supporto e applicare 2 strati di IRON MICA. Se le superfici sono deteriorate asportare le vecchie pitture e procedere come per superfici nuove.

Superfici in legno nuovo:

- Carteggiare e pulire la superficie e applicare direttamente 2 strati di IRON MICA.

- Se la superficie presenta irregolarità, trattare con un prodotto di fondo come WOOD GRIP BIANCO, carteggiare e applicare 2 strati di IRON MICA.

Superfici in legno già verniciato:

- Carteggiare le vecchie verniciature asportando le parti sfoglianti, se necessario applicare un prodotto di fondo (WOOD GRIP BIANCO) e procedere con l'applicazione di 2 strati di IRON MICA.

Superfici zincate, in alluminio o leghe leggere:

- Pulire e sgrassare accuratamente la superficie, applicare un primer idoneo per queste superfici (IRON ZINC PRIMER ANCORANTE) e procedere con l'applicazione di 2 strati di IRON MICA.

Superfici in materiale plastico:

- Carteggiare leggermente con carta fina e sgrassare superficie con idoneo solvente. Applicare uno strato leggero di IRON ZINC PRIMER ANCORANTE e procedere con l'applicazione di 2 strati di IRON MICA (su materiali plastici diversi dal PVC, è opportuno verificare l'adesione con delle prove pratiche sul supporto specifico).

Assicurarsi che la superficie da verniciare sia asciutta e pulita con una temperatura superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa. La formazione del film può essere compromessa da pioggia leggera, elevata umidità e/o condensa durante l'applicazione e durante le 12-18 ore successive all'applicazione. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.

Mescolare molto bene il prodotto prima dell'uso.

Si consiglia l'applicazione a pennello/ruolo, si può applicare anche a spruzzo/airless.

-airless: ugelli da 0.013" - 0,33 mm e pressione di 150-180 atm ca.

-spruzzo: ugelli da 1,2 mm e pressione di 2-3 atm max Applicare tra 5°C e 35°C.

Diluizione: al 5-15% con Diluente Sintetico o Acquaragia.

Pulizia Attrezzi: subito dopo l'uso con Diluente Sintetico o Acquaragia.

- TEMPERATURA AMBIENTE > 5°C
- UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE: < 85%
- TEMPERATURA DEL SUPPORTO: temperatura deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa
- UMIDITÀ DEL SUPPORTO: asciutto
- TIPO DI DILUENTE: DILUENTE SINTETICO, ACQUARAGIA
- % DI DILUIZIONE: 5-15%
- N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE: 1-2

NON CONSIGLIATO PER:

atmosfera industriale pesante

contatto con liquidi o aggressivi di qualsiasi natura



3CIEMME®
COLORIFICIO

SCHEDA TECNICA

NOME	IRON MICA Smalto Ferromicaceo		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 3 di 3

CONFEZIONI

- in vasetti da 2,5 litri
- in vasetti da 750 ml

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti.

Attenersi a quanto indicato nell' etichetta e nella scheda di sicurezza relativa a questo prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia dato che il prodotto viene sovente usato fuori dal nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità verificata dai controlli in fase di produzione.

NOME	IRON TOP Smalto antiruggine per esterno e interno		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 1 di 3

INDICAZIONI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE

denominazione: **IRON TOP**
produttore: 3CIEMME S.r.l.
 Lungobisagno Istria, 33 · 16141 Genova GE
 Tel./Fax +39010888384 · Tel. +390108392499 / +390108371403
www.3ciemme.it · info@3ciemme.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Smalto antiruggine 3 in 1 a base di resine sintetiche a solvente, caratterizzato dalla triplice funzione di antiruggine, pittura di fondo e smalto decorativo di finitura. Con un unico prodotto è ora possibile ottenere uno strato di pittura anticorrosiva, riempitiva e decorativa di pregio.

IRON TOP permette di risparmiare tempo ottenendo ottimi risultati. Adatto per applicazioni a pennello o rullo su metallo e legno. Si utilizza per applicazioni sia in interno che esposte all'esterno. Presenta ottima dilatazione, resistenza al graffio e notevole resistenza agli agenti atmosferici. Di facile utilizzo è il prodotto ideale nel "fai da te" perché non gocciola anche se applicato su superfici verticali. Prodotto in versione sia lucida che opaca in svariate tinte di cartella.

CARATTERISTICHE DI FORNITURA

CARATTERISTICHE	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
DENSITÀ (PESO SPECIFICO)	ISO 2811	1,00÷1,20 Kg/l
VISCOSITÀ DI FORNITURA A F6 20°C	ISO 2431	65"±5
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO)	ISO 3251	65±5 (a seconda del colore)
BRILLANTEZZA (GLOSS A 60°)	ISO 2813	LUCIDO: 90±5 / OPACO: 20±5
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	ISO 3248	80÷90°C discontinua
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- FUORI POLVERE (AL TATTO)		6÷10 ore
- MINIMO PER SOPRAVERNICIATURA		12÷18 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA		24÷36 ore
SPESSORE SECCO CONSIGLIATO		30÷40 µ per mano
RESA TEORICA	//	8÷12 mq / litro allo spessore consigliato
RESA PRATICA	//	dipende dalle dimensioni e geometria della struttura e dal metodo di applicazione
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	ISO 1523	> di 23°C
TEMPO DI STOCCAGGIO	//	almeno 2 anni nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto
COLORI DISPONIBILI	//	tinte di cartella

NOME	IRON TOP Smalto antiruggine per esterno e interno		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 2 di 3

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Superfici in metallo ferroso mai verniciato:

- Asportare l'eventuale presenza di calamina compatta ed aderente ed ogni traccia di ruggine a scaglie e friabile mediante una accurata pulizia meccanica o manuale.

Con presenza di ruggine compatta è sufficiente una pulizia con diluente di lavaggio della superficie.

- Nel caso di superfici nuove che non presentino calamina o ruggine è sufficiente sgrassare il supporto con diluente di lavaggio.

- Spolverare la superficie, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare 1-2 strati di IRON TOP.

Superfici in metallo ferroso già verniciato:

- Asportare gli strati di vecchie pitture sfoglianti e la ruggine friabile presente mediante pulizia meccanica o manuale, carteggiare le vecchie pitture bene ancorate al supporto per irruvidirle. Eliminare la polvere dal supporto e applicare 1-2 strati di IRON TOP. Se le superfici sono deteriorate asportare le vecchie pitture e procedere come per superfici nuove.

Superfici in legno nuovo:

- Carteggiare e pulire la superficie e applicare direttamente 2 strati di IRON TOP.

- Se la superficie presenta irregolarità, trattare con un prodotto di fondo come WOOD GRIP BIANCO, carteggiare e applicare 2 strati di IRON TOP.

Superfici in legno già verniciato:

- Carteggiare le vecchie verniciature asportando le parti sfoglianti, se necessario applicare un prodotto di fondo (WOOD GRIP BIANCO) e procedere con l'applicazione di 2 strati di IRON TOP.

Superfici zincate, in alluminio o leghe leggere:

- Pulire e sgrassare accuratamente la superficie, applicare un primer idoneo per queste superfici (IRON ZINC PRIMER ANCORANTE) e procedere con l'applicazione di 2 strati di IRON TOP.

Superfici in materiale plastico:

- Carteggiare leggermente con carta fina e sgrassare superficie con idoneo solvente. Applicare uno strato leggero di IRON ZINC PRIMER ANCORANTE e procedere con l'applicazione di 2 strati di IRON TOP (su materiali plastici diversi dal PVC, è opportuno verificare l'adesione con delle prove pratiche sul supporto specifico).

Applicare su superfici metalliche perfettamente pulite anche in presenza di ruggine non sfarinante.

Assicurarsi che la superficie da verniciare sia asciutta e pulita con una temperatura superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa. La formazione del film può essere compromessa da pioggia leggera, elevata umidità e/o condensa durante l'applicazione e durante le 12-18 ore successive all'applicazione. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.

Consigliamo l'applicazione a Pennello, Rullo a pelo corto di ottima qualità. Applicare una seconda mano dopo 12-18 ore a 20°C.

Applicare tra 5°C e 35°C.

Mescolare bene prima e durante l'uso.

Diluizione: al 10-20% con Diluente Sintetico o Acquaraggia.

Pulizia Attrezzi: subito dopo l'uso con Diluente Sintetico o Acquaraggia.

TIPO DI APPLICAZIONE

Si consiglia l'applicazione con pennello o rullo di ottime qualità, si può applicare anche a spruzzo/airless.

-airless: ugelli da 0.013" - 0,33 mm e pressione di 150-180 atm ca.

-spruzzo: ugelli da 1,2 mm e pressione di 2-3 atm max

- **TEMPERATURA AMBIENTE** > 5°C
- **UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE**: < 85%
- **TEMPERATURA DEL SUPPORTO**: temperatura deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa
- **UMIDITÀ DEL SUPPORTO**: asciutto
- **TIPO DI DILUENTE**: DILUENTE SINTETICO, ACQUARAGIA
- **% DI DILUIZIONE**: 10-20%
- **N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE**: 1-2



3CIEMME®
COLORIFICIO

SCHEMA TECNICA

NOME	IRON TOP Smalto antiruggine per esterno e interno		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 3 di 3

NON CONSIGLIATO PER:

atmosfera industriale pesante
contatto con liquidi o aggressivi di qualsiasi natura

CONFEZIONI

- in vasetti da 2,5 litri
- in vasetti da 750 ml
- in vasetti da 375 ml

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti.
Attenersi a quanto indicato nell' etichetta e nella scheda di sicurezza relativa a questo prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia dato che il prodotto viene sovente usato fuori dal nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità verificata dai controlli in fase di produzione.

KILLS MOLD

Sanificante sbiancante battericida – fungicida per pareti



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Soluzione battericida-fungicida con elevato grado di penetrazione. E' un prodotto con alta percentuale di principio attivo ed è l'unico trattamento efficace per pareti infestate da muffe, spore, funghi, sia all'interno che all'esterno.		
Campo di applicazione	Su superfici murali infestate da muffe.		
Proprietà del prodotto	• Elevato potere disinfettante e sanificante • Potere detergente		
Colore	Incolore.		
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C:	10" in tazza Ford 4	
	Peso specifico:	1,00 kg./lt.	
Confezioni	lt.5 – lt.1		
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.		

Applicazione

Preparazione del supporto	Si consiglia di non effettuare nessun trattamento al supporto prima dell'applicazione di KILLS MOLD sulla superficie ammalarata. Far agire il prodotto per almeno 6 ore e poi procedere con il ciclo di verniciatura adatto.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless).
Diluizione	Pronto all'uso.
Consumi e Resa	8-10 mq./lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 2 ore, sovrapplicazione dopo 6 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Prodotto destinato all'uso professionale. Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 5 g/l.



Aggiornamento: giugno 2024

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

MARK

TIPO DI PRODOTTO

Idropittura traspirante per interni

CAMPI DI IMPIEGO

Data l'economicità del prodotto rapportata alla formulazione ben equilibrata MARK si presta ad un impiego universale per la pitturazione di interni in edilizia sia civile che industriale. E' quindi particolarmente indicata su intonaci civili, cementi preconfezionati, vecchie pitture sintetiche traspiranti purché non sfarinanti, per la tinteggiatura di cucine, bagni, cantine, soffitti, camere, magazzini, complessi edilizia industriali ecc.

CARATTERISTICHE

Idropittura a base di resine sintetiche vinilversate in emulsione acquosa, cariche e pigmenti minerali, con additivi battericidi-fungicidi a garantire una buona conservazione nel tempo del prodotto. Di natura tixotropica MARK presenta, una volta essiccato, un film di aspetto bianco opaco, lievemente poroso, compatto e non sfarinante, dotato di un elevato grado di traspirazione. La pittura di rapida essiccazione è atossica, non presenta odori sgradevoli ed è di facile applicazione sia per l'utilizzo professionale che domestico. Il prodotto bianco si può pigmentare. La buona raffinazione rende la pittura particolarmente indicata anche per l'applicazione con apparecchiatura airless oltre che a rullo o pennello.

RESA

4 – 5 mq./lt su due mani

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Spazzolare, raschiare e stuccare le superfici ove si renda necessario. Asportare eventuali vecchie pitture in fase di stacco. Evitare l'applicazione su pitture lavabili o a calce. In caso di presenza di macchie di umidità, fumo, nicotina, applicare prima un idoneo neutralizzante. Data la natura tixotropica del prodotto si raccomanda di mescolare bene a fondo prima di diluire. In caso di colorazione aggiungere il pigmento prima della diluizione. Diluire con acqua: 1 mano (su intonaco nuovo) 50-60 % in volume (10 parti di pittura + 5 – 6 parti di acqua) 2 e 3 mano 30 – 40 % in volume (10 parti di pittura + 3 – 4 parti di acqua).

Applicare a pennello, rullo o airless. Per l'applicazione ad airless dare due mani in sovrapposizione a copertura totale. Per l'applicazione a rullo o pennello dare due o tre mani intervallate di 8 – 12 ore.

RACCOMANDAZIONI

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.

Conservare gli imballi al riparo dal gelo (>5°C.35°C.).

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.

Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C. E + 35°C. E con umidità relativa non superiore al 75%.

Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.

Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.

Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.

PRIMER THERM

Isolante acrilico termoisolante ad acqua per interni-esterni



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Fissativo acrilico ad acqua, termoisolante, per interni ed esterni. Studiato e formulato come fondo per pitture contro la formazione di condensa, per il trattamento e risanamento di superfici murali soggette a umidità da condensa e quindi soggette a formazione di muffe. Le microparticelle in ceramica cave in esso contenute, favoriscono una sensibile riduzione della dispersione di calore grazie alle loro proprietà termoisolanti, riducendo al tempo stesso l'umidità superficiale dovuta alla condensa grazie all'eliminazione dei ponti termici. E' formulato a base di microemulsioni acriliche modificate che conferiscono un alto grado di penetrazione, saturando la porosità del supporto, in modo da ottenere un'ottima resa del prodotto finale, con finiture uniformi ed eccellente aderenza al supporto.	
Campo di applicazione	Su superfici murali nuove o da manutentare, esposte a differente gradiente termico e soggette a muffa e condensa o comunque su tutte le superfici a cui si desidera ottenere un elevato isolamento termico. Può essere applicato su intonaci tradizionali cementizi, base calce, base gesso, cartongesso e fibrocemento.	
Proprietà del prodotto	• Elevato isolamento termico • Riduzione ponti termici • Miglioramento comfort termico (recupero di 2/3 gradi su ciclo applicativo) • Miglioramento comfort abitativo • Alta resa • Alta saturazione dei supporti • Scorrevolezza in fase applicativa • Consolidamento superficiale	
Colore	Trasparente satinato a film essiccato.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C:	13" in tazza Ford 4
	Peso specifico:	0,92 kg/lt.
	Residuo secco:	28%
	Punto di infiammabilità:	non infiammabile
	Permeabilità al vapore d'acqua:	250 gr/mq. in 24h.
Confezioni	lt.5 – lt.1	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Per superfici murali nuove attendere 20 – 30 giorni dalla realizzazione dell'intonaco quindi carteggiare e stuccare dove occorre, applicare due mani di PRIMER THERM distanziate di due ore, attendere 4/5 ore per l'applicazione della finitura. Per superfici murali precedentemente trattate asportare eventuali croste di pittura non aderenti, carteggiare ed eventualmente stuccare, quindi applicare una mano di PRIMER THERM.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: pronto all'uso
Consumi e Resa	50-60 mq./lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto, si consiglia l'applicazione di due mani. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 1 ora, sovrapplicazione dopo 4-5 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. h/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 2,5 g/l.



Aggiornamento: Ottobre 2025

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

NOME	RUGGY FOND RAPID Antiruggine Sintetico Rapida Essiccazione		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 1 di 2

INDICAZIONI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE

denominazione: **RUGGY FOND RAPID**
produttore: 3CIEMME S.r.l.
 Lungobisagno Istria, 33 · 16141 Genova GE
 Tel./Fax +39010888384 · Tel. +390108392499 / +390108371403
www.3ciemme.it · info@3ciemme.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Primer antiruggine a rapida essiccazione a base di resine alchidiche corto olio modificate, destinato ad applicazioni a spruzzo nei cicli di verniciatura per protezione anticorrosiva in ambienti di tipo rurale, urbano o marino. Viene prodotta con pigmenti esenti da piombo, cromo e loro derivati. RUGGY FOND RAPID è dotato di ottima adesione su superfici metalliche, e ottimo potere anticorrosivo.

CARATTERISTICHE DI FORNITURA

CARATTERISTICHE	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
DENSITÀ (PESO SPECIFICO)	ISO 2811	1,50±0,05 Kg/l
VISCOSITÀ DI FORNITURA A F6 20°C	ISO 2431	65"±5
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO)	ISO 3251	75±2 (a seconda del colore)
BRILLANTEZZA (GLOSS A 60°)	ISO 2813	< di 20
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	ISO 3248	80÷90°C discontinua
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- FUORI POLVERE (AL TATTO)		15÷20 minuti
- MINIMO PER SOPRAVERNICIATURA		8÷12 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA		18÷24 ore
SPESSORE SECCO CONSIGLIATO		40÷60 µ per mano
RESA TEORICA	//	8÷10 mq / litro allo spessore consigliato
RESA PRATICA	//	dipende dalle dimensioni e geometria della struttura e dal metodo di applicazione
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	ISO 1523	> di 23°C
TEMPO DI STOCCAGGIO	//	almeno 2 anni nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto
COLORI DISPONIBILI	//	GRIGIO, ROSSO OSSIDO

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Antiruggine da applicare su superfici pulite/sgrassate esenti da polveri, ruggine e calamina o meglio sabbiate almeno al grato SA 2,5 destinate alla ricopertura con smalti monocomponenti.

Su FERRO NUOVO: eliminare residui di saldatura e calamina, sgrassare con diluente, applicare uno o due strati di RUGGY FOND RAPID, e completare con lo Smalto di finitura prescelto.



3CIEMME®
COLORIFICIO

SCHEMA TECNICA

NOME	RUGGY FOND RAPID Antiruggine Sintetico Rapida Essiccazione		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 2 di 2

Su FERRO da RIVERNICIARE: preparare il manufatto eliminando la ruggine (spazzolatura e carteggiatura, anche con applicazione del convertitore di ruggine); eliminare scaglie di vecchie vernici non aderenti o in fase di distacco, carteggiare e sgrassare con diluente, quindi procedere come per ferro nuovo, applicando RUGGY FOND RAPID il prima possibile.

Su lamiera e ferro zincati, alluminio, plastica: si consiglia l'uso del Primer specifico IRON ZINC PRIMER ANCORANTE.

Mescolare bene il prodotto fino a colore e consistenza omogenei.

Impiego: si consiglia l'applicazione a spruzzo/airless previa diluizione al 15-20% con diluente nitro.

Non applicare in presenza di fenomeni piovosi o in previsione di questi.

lavaggio attrezzatura: con diluente lavaggio o diluente nitro.

TIPO DI APPLICAZIONE

-airless: ugelli da 0.017", 0,43 mm e pressione di 180/200 atm.

-spruzzo: ugelli da 1,5-1,8 mm e pressione di 2 - 3 atm

-pennello/ruolo: diluizione al max 5-10% con diluente nitro

- **TEMPERATURA AMBIENTE** tra 5°C e i 30°C
- **UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE**: umidità inferiore all'85%
- **TEMPERATURA DEL SUPPORTO**: superiore al punto di rugiada
- **UMIDITÀ DEL SUPPORTO**: asciutto
- **TIPO DI DILUENTE**: diluente nitro
- **% DI DILUIZIONE**: 5-20%
- **N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE**: 1-2

NON CONSIGLIATO PER:

- **atmosfera industriale pesante**
- **immersioni in acqua e soluzioni acide o alcaline**
- **contatto con solventi**

CONFEZIONI

- in vasetti da 2,5 litri

- in vasetti da 500 ml

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti.

Attenersi a quanto indicato nell' etichetta e nella scheda di sicurezza relativa a questo prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia dato che il prodotto viene sovente usato fuori dal nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità verificata dai controlli in fase di produzione.

NOME	RUGGY FOND Antiruggine Sintetico		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 1 di 2

INDICAZIONI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE

denominazione: **RUGGY FOND**
produttore: 3CIEMME S.r.l.
 Lungobisagno Istria, 33 · 16141 Genova GE
 Tel./Fax +39010888384 · Tel. +390108392499 / +390108371403
www.3ciemme.it · info@3ciemme.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Primer antiruggine a base di resine alchidiche medio-lungo olio modificate, destinato ad applicazioni a pennello/ruolo o spruzzo nei cicli di verniciatura per protezione anticorrosiva in ambienti di tipo rurale, urbano o marino. Viene prodotta con pigmenti esenti da piombo, cromo e loro derivati. RUGGY FOND è dotato di ottima adesione su superfici metalliche, le sue doti di anticorrosivo derivano dalla presenza di additivi anticorrosivi e dal tipo di veicolo (resina alchidica medio-lungo olio) che permette ottima bagnabilità del supporto.

CARATTERISTICHE DI FORNITURA

CARATTERISTICHE	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
DENSITÀ (PESO SPECIFICO)	ISO 2811	1,60±0,05 Kg/l
VISCOSITÀ DI FORNITURA A F6 20°C	ISO 2431	65"±5
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO)	ISO 3251	80±2 (a seconda del colore)
BRILLANTEZZA (GLOSS A 60°)	ISO 2813	< di 20
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	ISO 3248	80÷90°C discontinua
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- FUORI POLVERE (AL TATTO)		2÷3ore
- MINIMO PER SOPRAVERNICIATURA		12÷18 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA		24÷36 ore
SPESORE SECCO CONSIGLIATO		50 µ per mano
RESA TEORICA	//	8÷10 mq / litro allo spessore consigliato
RESA PRATICA	//	dipende dalle dimensioni e geometria della struttura e dal metodo di applicazione
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	ISO 1523	> di 23°C
TEMPO DI STOCCAGGIO	//	almeno 2 anni nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto
COLORI DISPONIBILI	//	GRIGIO, ROSSO OSSIDO

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Antiruggine da applicare su superfici pulite/sgrassate esenti da polveri, ruggine e calamina o meglio sabbiate almeno al grato SA 2,5 destinate alla ricopertura con smalti monocomponenti.

Su FERRO NUOVO: eliminare residui di saldatura e calamina, sgrassare con diluente, applicare uno o due strati di RUGGY FOND, e completare con lo Smalto di finitura prescelto.

NOME	RUGGY FOND Antiruggine Sintetico		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 2 di 2

Su FERRO da RIVERNICIARE: preparare il manufatto eliminando la ruggine (spazzolatura e carteggiatura, anche con applicazione del convertitore di ruggine); eliminare scaglie di vecchie vernici non aderenti o in fase di distacco, carteggiare e sgrassare con diluente, quindi procedere come per ferro nuovo, applicando RUGGY FOND il prima possibile.

Su lamiera e ferro zincati, alluminio, plastica: si consiglia l'uso del Primer specifico IRON ZINC PRIMER ANCORANTE.

Mescolare bene il prodotto fino a colore e consistenza omogenei.

Impiego: si consiglia l'applicazione a pennello/ruolo previa diluizione al 5-10% con diluente sintetico. Applicabile anche a spruzzo/airless previa diluizione al 15-20% con diluente sintetico.

Non applicare in presenza di fenomeni piovosi o in previsione di questi.

lavaggio attrezzatura: con diluente lavaggio o diluente sintetico.

TIPO DI APPLICAZIONE

-airless: ugelli da 0.017", 0,43 mm e pressione di 180/200 atm.

-spruzzo: ugelli da 1,5-1,8 mm e pressione di 2 - 3 atm

-pennello/ruolo: diluizione al max 5-10% con diluente sintetico

- **TEMPERATURA AMBIENTE** tra 5°C e i 30°C
- **UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE**: umidità inferiore all'85%
- **TEMPERATURA DEL SUPPORTO**: superiore al punto di rugiada
- **UMIDITÀ DEL SUPPORTO**: asciutto
- **TIPO DI DILUENTE**: diluente sintetico / acquaragia
- **% DI DILUIZIONE**: 5-20%
- **N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE**: 1-2

NON CONSIGLIATO PER:

- **atmosfera industriale pesante**
- **immersioni in acqua e soluzioni acide o alcaline**
- **contatto con solventi**

CONFEZIONI

- in vasetti da 2,5 litri
- in vasetti da 750 ml
- in vasetti da 375 ml

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti.

Attenersi a quanto indicato nell' etichetta e nella scheda di sicurezza relativa a questo prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia dato che il prodotto viene sovente usato fuori dal nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità verificata dai controlli in fase di produzione.

SIGNAGE TRAFFIC



Spartitraffico - Pittura per asfalto.

Pittura spartitraffico non rifrangente a base di resina acrilica resistente all'usura e all'abrasione di facile utilizzo a rapida essiccazione. Idonea in tutte le verniciature stradali e per l'applicazione su cemento in genere. Ove sia richiesto per avere uno spartitraffico rifrangente basta aggiungere perline di vetro.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo: 5-15% con diluente sintetico o nitro.

Spruzzo: 10-20% con diluente nitro.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	6-8 mq/Lt
Colori	bianco, giallo, azzurro, rosso
Essiccazione	8-10 ore a 20°C. Dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura minimo	6-8 ore a 20°C
Viscosità	13 □ 1 secondi con visc. a tazza di efflusso c. din. □ 4 a 25°C
Residuo secco	60%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 60 micron
Peso specifico	1,67 Kg/Lt □ 1
Punto d'infiammabilità	n.b. acetato di etile è infiammabile a -5°C
Valore ph	-
Legante	resina acrilica

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 35°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.



SILAN ANTIMACCHIA

Pittura silanizzata a protezione antimacchia



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Pittura resistente alle intemperie e alle abrasioni con ottimo ancoraggio sui supporti.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione di superfici esterne civili ed industriali.	
Proprietà del prodotto	• Idrorepellente • Buona resistenza agli agenti atmosferici • Buona permeabilità al vapore • Ottimo potere ancorante • Facilità di applicazione	
Colore	Bianco.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C: Peso specifico: Residuo secco: Punto di infiammabilità: Classe di traspirabilità: Classe di idrorepellenza: Dimensione massima delle cariche: Permeabilità al vapore d'acqua:	Tixotropica 1,68 kg./lt. 73% non infiammabile Classe 2 Classe 2 120 microns 270 gr./mq. in 24h.
Confezioni	lt. 14 – lt. 5 – lt. 2,5 – lt. 0,750	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su intonaci civili e su superfici in gesso o cartongesso, applicare preventivamente il ns. isolante-fissativo oppure il ns. fondo pigmentato; Su superfici precedentemente tinteggiate se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare direttamente. In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti rimuovere meccanicamente le parti non aderenti ed applicare un fondo di imprimitura idoneo. Nel caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: prima mano 25-30%, seconda mano 15-20% Applicazione a spruzzo: 35-40% secondo macchina. E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar. Per le tinte forti realizzate con la Base Neutra Predosata, diminuire le diluizioni del 10%.
Consumi e Resa	12-14 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 15 g/l.



Aggiornamento: maggio 2025

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

SILOX

Pittura silossanica per interni – esterni



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Rivestimento idrorepellente silossanico per interno–esterno, con elevato grado di resistenza alla proliferazione di alghe, muffe e agenti atmosferici.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione di superfici murali sia nuove che da manutentare.	
Proprietà del prodotto	• Elevato grado di traspirabilità • Alta resa e facilmente lavorabile • Elevata copertura • Film protetto contro l'attacco di funghi, alghe e muffe • Idrorepellente	
Colore	Bianco. E' colorabile con il ns. Sistema Tintometrico, in riferimento alla ns. Collezione Esterni. E' disponibile anche la Base Neutra Predosata per la realizzazione di tinte forti.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300) (UNI EN 1062)	Viscosità media a +20°C: Peso specifico: Residuo secco: Punto di infiammabilità: Classe di traspirabilità: Classe di idrorepellenza: Dimensione massima delle cariche: Rapporto leganti: Permeabilità al vapore d'acqua:	Tixotropica 1,60 kg./lt. 60% non infiammabile Classe 1 Classe 1 250 microns (a tre mani) 50% +/- 3% 379 gr./mq. in 24h.
Confezioni	It.14 – It.5	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Suintonaci civili e su superfici in gesso o cartongesso, applicare preventivamente il ns. SILOX PRIMER. Su supporti irregolari è consigliabile applicare una o due mani di fondo uniformante al fine di uniformare la superficie. Su superfici precedentemente tinteggiate, se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare SILOX direttamente; in questi casi si consiglia di accertarsi che la precedente tinteggiatura sia stata effettuata con un ciclo silossanico puro al fine di conservare la stessa traspirabilità. In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti rimuovere meccanicamente le parti non aderenti ed applicare un fondo di imprimitura idoneo. Nel caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: prima mano 20-30%, seconda mano 15-20% Applicazione a spruzzo: 25-35% secondo macchina. E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar. Per le tinte forti realizzate con la Base Neutra Predosata, diminuire le diluizioni del 10%.
Consumi e Resa	9-11 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 8-16 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. c/BA): 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 25 g/l.



Aggiornamento: giugno 2026

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

SILOX PRIMER

Sottofondo isolante specifico per ciclo silossanico ad acqua per interni - esterni



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Primer silossanico per interno – esterno specifico per uniformare l'assorbimento di supporti nuovi da tinteggiare con ns. ciclo silossanico. Il suo alto grado di penetrazione annulla completamente la porosità dell'intonaco e inoltre permette alla pittura di finitura una aderenza alla superficie durevole nel tempo.	
Campo di applicazione	Su superfici murali nuove o da mantenere.	
Proprietà del prodotto	• Alta resa • Alta saturazione dei supporti • Scorrevolezza in fase applicativa	
Colore	Trasparente a film essiccato.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C:	12" in tazza Ford 4
	Peso specifico:	1,050 kg./lt.
	Residuo secco:	22%
	Punto di infiammabilità:	non infiammabile
	Permeabilità al vapore d'acqua:	250 gr./mq. in 24h.
Confezioni	lt.5	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Per superfici murali nuove attendere 20 – 30 giorni dalla realizzazione dell'intonaco quindi carteggiare e stuccare dove occorre, applicare una o due mani di SILOX PRIMER (seconda assorbimento del supporto) ed attendere 12 ore per l'applicazione della finitura. Per superfici murali precedentemente trattate, asportare eventuali croste di pittura non aderenti, carteggiare ed eventualmente stuccare ed infine passare una mano di SILOX PRIMER.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)
Diluizione	Pronto all'uso.
Consumi e Resa	15-16 mq./lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 2 ore, sovrapplicazione dopo 12 – 24 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 15 g/l.



Aggiornamento: giugno 2024

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

SILOX-PUTZ

Rivestimento murale acril-silossanico



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Rivestimento murale continuo, acril-silossanico, per uso interno ed esterno, ad effetto intonachino. E' formulato con particolari resine acriliche e silossaniche in dispersione acquosa, che conferiscono un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, al gelo, alla lavabilità, alle piogge acide e ai raggi UV. Grazie alle cariche naturali e alle graniglie di marmo in esso contenute, si ottengono finiture coprenti, riempitive, mascheranti e di altissima resistenza meccanica ed abrasiva. Il suo impiego è indicato nelle zone industriali, nei centri abitati, nei luoghi montani e marini.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione di superfici murali in ambienti civili moderni e nei centri storici.	
Proprietà del prodotto	• Ottima copertura • Elevata resistenza agli agenti atmosferici • Ottima impermeabilità • Ottima traspirabilità • Ottimo effetto riempitivo-mascherante • Buona adesione • Ottima tenuta della tinta	
Colore	Bianco. E' colorabile con il ns. Sistema Tintometrico, in riferimento alla ns. Collezione Esterni. E' disponibile anche la Base Neutra Predosata per la realizzazione di tinte forti.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C: Peso specifico: Residuo secco: Punto di infiammabilità: Impermeabilità all'acqua: Dimensione massima delle cariche:	Tixotropica 1,65 kg./lt. 70% non infiammabile 500 KPa 0,8 – 1,5 mm. a seconda finitura
Confezioni	kg. 22	
Granulometrie	Il prodotto è disponibile nelle seguenti granulometrie: mm. 1,2 – mm. 1,5	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su superfici nuove applicare il ns. fondo pigmentato; su superfici già tinteggiate assicurarsi che il supporto sia perfettamente saldo, altrimenti applicare un fondo consolidante e successivamente il ns. fondo pigmentato.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Frattazzo.
Diluizione	Pronto all'uso
Consumi e Resa	0,4 - 0,5 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 45-50 min, sovrapplicazione dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. c/BA): 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 15 g/l.



Aggiornamento: ottobre 2024

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

NOME	SINT LUX – SINT MATT – SINT SATIN		
	Smalto sintetico per ferro e legno		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 1 di 3

INDICAZIONI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE

denominazione: **SINT LUX – SINT MATT – SINT SATIN**
 produttore: **3CIEMME S.r.l.**
 Lungobisagno Istria, 33 · 16141 Genova GE
 Tel./Fax +39010888384 · Tel. +390108392499 / +390108371403
www.3ciemme.it · info@3ciemme.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Smalto Sintetico a base di resine alchidiche ricche in olio ideale per applicazioni a pennello o rullo su metallo e legno. Si utilizza per applicazioni poste sia all'esterno che all'interno. Presenta ottima copertura e pennellabilità, resistenza al graffio e notevole resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione. E' il prodotto ideale nel "fai da te" e per l'applicatore professionale. E' prodotto nella versione LUCIDA, SATINATA E OPACA.

CARATTERISTICHE DI FORNITURA

CARATTERISTICHE	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
DENSITÀ (PESO SPECIFICO)	ISO 2811	1,20÷1,40 Kg/l
VISCOSITÀ DI FORNITURA A F6 20°C	ISO 2431	65"±5
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO)	ISO 3251	65±5 (a seconda del colore)
BRILLANTEZZA (GLOSS A 60°)	ISO 2813	SINT LUX LUCIDO: 90±5 SINT MATT OPACO: 20±5 SINT SATIN SATINATO: 35±5
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	ISO 3248	80÷90°C discontinua
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- FUORI POLVERE (AL TATTO)		6÷10 ore
- MINIMO PER SOPRAVERNICIATURA		12÷18 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA		24÷36 ore
SPESSORE SECCO CONSIGLIATO		30÷40 µ per mano
RESA TEORICA	//	8÷10 mq / litro allo spessore consigliato
RESA PRATICA	//	dipende dalle dimensioni e geometria della struttura e dal metodo di applicazione
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	ISO 1523	> di 23°C
TEMPO DI STOCCAGGIO	//	almeno 2 anni nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto
COLORI DISPONIBILI	//	tinte di cartella

NOME	SINT LUX – SINT MATT – SINT SATIN Smalto sintetico per ferro e legno		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 2 di 3

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Applicare su superfici perfettamente pulite e pretrattare con idonei primer anticorrosivi (RUGGY FOND).

-Superfici in metallo ferroso mai verniciato:

Asportare l'eventuale presenza di calamina compatta ed aderente ed ogni traccia di ruggine mediante sabbiatura di tipo commerciale (Grado SA2), oppure effettuare una pulizia meccanica o manuale. Per eliminare la ruggine sulle zone difficilmente raggiungibili, utilizzare un convertitore di ruggine. Nel caso di superfici nuove che non presentino calamina o ruggine è sufficiente sgrassare il supporto con diluente di lavaggio. Spolverare la superficie, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare 2 strati di RUGGY FOND ANTIRUGGINE SINTETICA. Dopo almeno 12 ore applicare 2 strati di SINT LUX/MATT/SATIN.

-Superfici in metallo ferroso già verniciato:

Asportare gli strati di vecchie pitture sfoglianti e la ruggine presente mediante pulizia meccanica o manuale, carteggiare le vecchie pitture bene ancorate al supporto per irruvidirle. Trattare con Antiruggine le zone scoperte. Eliminare la polvere dal supporto e applicare 2 strati di SINT LUX/MATT/SATIN. Se le superfici sono deteriorate asportare le vecchie pitture e procedere come per superfici nuove.

Superfici in legno nuovo:

- Carteggiare e pulire la superficie e applicare direttamente 2 strati di SINT LUX/MATT/SATIN.

- Se la superficie presenta irregolarità, trattare con un prodotto di fondo come WOOD GRIP BIANCO, carteggiare e applicare 2 strati di SINT LUX/MATT/SATIN.

Superfici in legno già verniciato:

- Carteggiare le vecchie verniciature asportando le parti sfoglianti, se necessario applicare un prodotto di fondo (WOOD GRIP BIANCO) e procedere con l'applicazione di 2 strati di SINT LUX/MATT/SATIN.

Superfici zincate, in alluminio o leghe leggere:

- Pulire e sgrassare accuratamente la superficie, applicare un primer idoneo per queste superfici (IRON ZINC PRIMER ANCORANTE) e procedere con l'applicazione di 2 strati di SINT LUX/MATT/SATIN.

Superfici in materiale plastico:

- Carteggiare leggermente con carta fina e sgrassare superficie con idoneo solvente. Applicare uno strato leggero di IRON ZINC PRIMER ANCORANTE e procedere con l'applicazione di 2 strati di SINT LUX/MATT/SATIN (su materiali plastici diversi dal PVC, è opportuno verificare l'adesione con delle prove pratiche sul supporto specifico).

Assicurarsi che la superficie da verniciare sia asciutta e pulita con una temperatura superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa. La formazione del film può essere compromessa da pioggia leggera, elevata umidità e/o condensa durante l'applicazione e durante le 12-18 ore successive all'applicazione. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.

Consigliamo l'applicazione a Pennello, Rullo a pelo corto di ottima qualità. Applicare una seconda mano dopo 12-18 ore a 20°C.

Applicare tra 5°C e 35°C.

Mescolare bene prima e durante l'uso.

Diluizione: al 10-15% con Diluente Sintetico o Acquaraggia.

Pulizia Attrezzi: subito dopo l'uso con Diluente Sintetico o Acquaraggia.

TIPO DI APPLICAZIONE

Si consiglia l'applicazione con pennello o rullo di ottime qualità, si può applicare anche a spruzzo/airless.

-airless: ugelli da 0.013" - 0,33 mm e pressione di 150-180 atm ca.

-spruzzo: ugelli da 1,2 mm e pressione di 2-3 atm max

- TEMPERATURA AMBIENTE > 5°C
- UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE: < 85%
- TEMPERATURA DEL SUPPORTO: temperatura deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa
- UMIDITÀ DEL SUPPORTO: asciutto
- TIPO DI DILUENTE: DILUENTE SINTETICO, ACQUARAGIA
- % DI DILUIZIONE: 10-15%
- N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE: 1-2



3CIEMME®
COLORIFICIO

SCHEDA TECNICA

NOME	SINT LUX – SINT MATT – SINT SATIN Smalto sintetico per ferro e legno		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 3 di 3

NON CONSIGLIATO PER:

atmosfera industriale pesante
contatto con liquidi o aggressivi di qualsiasi natura

CONFEZIONI

- in vasetti da 2,5 litri
- in vasetti da 750 ml
- in vasetti da 375 ml

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti.
Attenersi a quanto indicato nell' etichetta e nella scheda di sicurezza relativa a questo prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia dato che il prodotto viene sovente usato fuori dal nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità verificata dai controlli in fase di produzione.

NOME	SOLVENT FIX FISSATIVO A SOLVENTE		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 1 di 2

INDICAZIONI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE

denominazione: **SOLVENT FIX**
produttore: 3CIEMME S.r.l.
 Lungobisagno Istria, 33 · 16141 Genova GE
 Tel./Fax +39010888384 · Tel. +390108392499 / +390108371403
www.3ciemme.it · info@3ciemme.it

CARATTERISTICHE GENERALI

SOLVENT FIX FISSATIVO AL SOLVENTE è un prodotto di impregnazione e consolidamento per supporti murali per applicazioni sia all'interno che all'esterno. SOLVENT FIX è formulato con speciali resine stirolo-acriliche a base solvente che penetrano nel supporto murale consolidandolo e isolando le successive pitture dall'ambiente alcalino tipico dei cementi. Applicato su vecchie pitture sfarinanti permette il fissaggio rendendo idoneo il supporto all'aggrappaggio delle successive mani di pittura.

SOLVENT FIX FISSATIVO AL SOLVENTE è ideale per applicazione su:

- Supporti in calcestruzzo nuovi o vecchi
- Intonaci a base di malte
- Superfici in gesso e cartongesso
- Superfici trattate con vecchie pitture
- Superfici minerali assorbenti

Consigliato per il consolidamento delle superfici minerali tipo gesso/cartongesso, intonaco, calcestruzzo in interni ed esterni prima dell'applicazione della pittura murale.

CARATTERISTICHE DI FORNITURA

CARATTERISTICHE	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
DENSITÀ (PESO SPECIFICO)	ISO 2811	0,85±0,05 Kg/l
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- FUORI POLVERE (AL TATTO)		3 ore
- MINIMO PER SOPRAVERNICIATURA		12÷18 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA		24÷36 ore
SPESSORE SECCO CONSIGLIATO		1 o 2 mani incrociate ad assorbimento
RESA TEORICA	//	10÷12 mq / litro per strato su intonaco normale
RESA PRATICA	//	dipende dal grado di assorbimento del supporto cementizio e dal tipo di applicazione
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	ISO 1523	> di 23°C
TEMPO DI STOCCAGGIO	//	almeno 2 anni nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto
COLORI DISPONIBILI	//	incolore

NOME	SOLVENT FIX FISSATIVO A SOLVENTE		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 2 di 2

MODALITA' DI APPLICAZIONE**CICLO SU SUPPORTI MURALI:**

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato (almeno 4 settimane), se necessario provvedere al ripristino con prodotti cementizi specifici. In presenza di muffe trattare con IGIENIZZANTE ANTIMUFFA-ANTIALGA. Spazzolare e lavare le eventuali efflorescenze e i residui di vecchie pitture. Livellare le irregolarità, crepe e buchi con stucco; carteggiare le stuccature con carta vetrata.

Si consiglia l'applicazione a pennello, rullo di lana o spruzzo/airless di uno strato di SOLVENT FIX; dopo 3-4 ore procedere all'applicazione del prodotto di finitura.

Applicare su superfici asciutte, perfettamente pulite da polvere, ed eventuali residui di vecchie pitture.

SOLVENT FIX è pronto all'uso, se necessario diluire 10-20% con Acquaragia inodore.

LAVAGGIO ATTREZZATURA: Eseguire il lavaggio con Acquaragia inodore.

TIPO DI APPLICAZIONE

Applicare il prodotto a pennello, rullo o spruzzo/airless.

- **TEMPERATURA AMBIENTE** tra 5°C e i 35°C
- **UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE:** umidità inferiore all'75%
- **TEMPERATURA DEL SUPPORTO:** tra 5°C e i 35°C
- **UMIDITÀ DEL SUPPORTO:** <10%
- **TIPO DI DILUENTE:** acquaragia
- **% DI DILUIZIONE:** 10-20%
- **N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE:** 1-2

NON CONSIGLIATO PER:

- Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

CONFEZIONI

- in fustini da 25 litri
- in lattina da 5 litri
- in bottiglia da 1 litro

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti.

Attenersi a quanto indicato nell' etichetta e nella scheda di sicurezza relativa a questo prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia dato che il prodotto viene sovente usato fuori dal nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità verificata dai controlli in fase di produzione.

Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Pittura a base di resine elastiche e cariche naturali, particolarmente resistente, con un'eccellente elasticità, in grado di sopperire le normali dilatazioni del sottofondo senza fessurare. Ha un'elevata impermeabilità all'acqua e una buona resistenza ai raggi UV all'invecchiamento e all'usura. E' indicata per eseguire manutenzioni di coperture di guaine bituminose, balconi, tetti, terrazze pedonabili, pareti controterra e comunque su tutte le superfici che presentano cavillature. E' possibile effettuare armature con tessuto non tessuto (TNT) annegando il tessuto durante l'applicazione della prima mano e sormontando con ulteriori due mani di Neogum. Può essere applicata anche direttamente su lamiere zincate sia nuove che verniciate purchè prive di parti non saldamente aderenti e previa accurata pulizia.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione di superfici pedonabili quali terrazzi, balconi e massetti cementizi in genere. Applicabile anche su manti in asfalto ben stagionati.	
Proprietà del prodotto	• Ottima elasticità • Elevata resistenza agli agenti atmosferici • Ottima impermeabilità • Buona pedonabilità • Eccellente adesione su molteplici supporti	
Colore	Bianco – Grigio – Rosso – Nero - Verde E' colorabile con i ns. coloranti concentrati e con il ns. Sistema Tintometrico DisTinto, in riferimento alla ns. Collezione Esterni. E' disponibile anche la Base Neutra Predosata per la realizzazione di tinte forti.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C:	Tixotropica
	Peso specifico:	1,4 kg./lt.
	Residuo secco:	65%
	Punto di infiammabilità:	non infiammabile
	Flessibilità a freddo:	-10 C°
	Impermeabilità all'acqua:	500 KPa
	Dimensione massima delle cariche:	250 - 300 microns (a tre mani)
Confezioni	lt.14 – lt.5 – lt.2,5 – lt.1	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Sia sulle superfici nuove sia su quelle già trattate, applicare una prima mano di Neogum diluita con acqua potabile al 30% e le successive tal quale (max 5%) in modo da creare spessore sul supporto. Nel caso di carteggiatura della superficie, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo.
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: prima mano 30%, seconda mano tal quale (max 5%).
Consumi e Resa	3-4 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 45-50 min, sovrapplicazione dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 15 g/l.



Aggiornamento: dicembre 2022

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 – 16141 Genova(GE) - Tel. 010. 888384 – 010. 83.92.499 · email: info@3ciemme.it · web: www.3ciemme.it

STUCCO LISCIO BIANCO ALLA CALCE 3CIEMME

TIPO DI PRODOTTO

- Lo Stucco Liscio – 3CIEMME è un prodotto traspirante, preconfezionato in polvere, composto di calce aerea ad alto titolo di idrato di calcio $[Ca(OH)_2]$, specifiche pozzolane naturali, sabbie carbonatiche micronizzate, micro-fibre rinforzanti ed additivi specifici migliorativi della funzione reologica. Non contiene solfati, calce libera, né alcuna forma di clinker. Il legante contenuto in questa malta è una calce idraulica, ottenuta dalla miscelazione a freddo di idrato di calcio [calce aerea spenta $Ca(OH)_2$], di primissima qualità, ottenuto dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati, cotti con le tecniche ed i modi tramandati dalla tradizione, e Pozzolane naturali micronizzate di diversa superficie specifica ed energia (Calce Pozzolanica Pantheon). Il particolare legante conferisce all'impasto ottima adesione al supporto, notevole elasticità (basso modulo elastico), elevatissima traspirabilità, alta resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri.



CONFEZIONE : Secchio 10 Kg

CAMPI DI IMPIEGO

- Lo Stucco Liscio – RASATURA A CALCE per Finiture Lisce 3CIEMME , è particolarmente indicato negli interventi dove si necessita l'utilizzo di un materiale molto traspirante, resistente all'aggressione chimica, compatibile con i materiali utilizzati in passato. Applicazione esterna ed interna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il fondo deve essere ben pulito e di non dare segno di spolverare; assolutamente privo di parti inconsistenti ed incoerenti (oli, sali, ecc.). Bagnare adeguatamente il supporto prima dell'applicazione.

MISCELAZIONE

- Impastare ogni secchio da 10 Kg con circa 3 litri d'acqua pulita ovvero il 30% circa del peso della polvere. La miscelazione va eseguita con agitatore meccanico o con apposita impastatrice. Prima dell'applicazione lasciare riposare l'impasto per 10-15 minuti.

APPLICAZIONE

- Sul fondo ben livellato ed adeguatamente bagnato, si stenda una prima mano di Stucco Liscio con il rovescio della cazzuola quadra (spatola "Americana"). Quando il primo strato, non è ancora totalmente essiccato, si applichi il secondo strato e si lisci la superficie col taglio della spatola sino ad ottenere una superficie liscia e compatta. Eludere alcuni precetti della Regola dell'Arte, può portare ad esiti indesiderati. Applicare a temperature ambiente e del supporto comprese tra +5°C e + 35°C in assenza di vento.

CONSUMO: 1,10 Kg/m² per 1 mm di spessore - Prodotto per uso professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Forma: Polvere - Colore: Ambrato - Granulometria UNI EN 1015-1: da 0 a 80 µm Resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19: $\mu < 8$ -Aderenza al supporto UNI EN 1015-12: 0,3 N/mm² - pH: 13 Reazione al fuoco: Classe A1 -Fibre: Le micro-fibre rinforzanti contenute, sono del tutto non pericolose per l'ambiente e per la salute, provengono dal riciclo di risorse rinnovabili.

STOCCAGGIO

- Conservare con il sacco integro in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità, pioggia, gelo o elevate fonti di calore. Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale. Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di essiccazione. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

FLOOR LUX monocomponente

Smalto poliuretanico monocomponente lucido per interni.

E' un prodotto monocomponente che possiede ottime dati di durezza, resistenza, aggrappaggio.

Tali caratteristiche lo rendono idoneo per supporti litoidi, metallici, lignei, con leganti idraulici.

Il suo utilizzo è particolarmente indicato per rendere il cemento plastico, antipolvere, lavabile, idrorepellente e resistente ad olii e grassi.

PREPARAZIONE SUPPORTO

Come descritto nel bollettino tecnico

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello-Rullo: 10% - 15% con diluente poliuretanico.

Spruzzo: 10% - 20% con diluente poliuretanico.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

Resa	8 - 12 mq/Lt
Colori	tinte di cartella
Essiccazione	buona e dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
Sopraverniciatura	minimo: 12 ore a 20°C
Viscosità	150 secondi con visc. c. din. $\approx$ 4 mm a 25°C
Residuo secco	48% $\pm$ 3%
Peso specifico	1,110 + 0,1 Kg/Lt
Legante	Poliuretanico

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.



Therm House

Idropittura anticondensa – antimuffa traspirante con microsfere di vetro termoisolanti



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Idropittura traspirante, antimuffa, anticondensa che grazie alla sua formulazione con sfere di vetro cave, conferiscono al prodotto proprietà fonoassorbenti e termoisolanti, che la rendono l'idropittura ideale per eliminare e prevenire la problematica della formazione di muffa e condensa sulle pareti di qualsiasi locale interno.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione di tutti i locali dove si crea condensa o si richiede la necessità di un isolamento termico: cucina, bagno, spogliatoio, locali con pareti esposte a nord, ecc.	
Proprietà del prodotto	• Ottimo punto di bianco • Eccellente copertura • Finitura opaca • Film con buona traspirabilità • Bassa tossicità • Contrasta la formazione di muffe	
Colore	Bianco. E' colorabile con i ns. coloranti concentrati e con il ns. Sistema Tintometrico DisTinto, in riferimento alla ns. Collezione Esterni.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C: Tixotropica Peso specifico: 1,20 kg./lt. Residuo secco: 60% Punto di infiammabilità: non infiammabile Classe di traspirabilità: Classe 3 Classe di idrorepellenza: Classe 2 Dimensione massima delle cariche: 250 microns Permeabilità al vapore d'acqua: 705 gr./mq. in 24h.	
Confezioni	lt. 14 – lt. 10 – lt. 5 – lt. 2,5 – lt. 1	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su superfici murali nuove applicare il ns. isolante-fissativo termico oppure il ns. fondo pigmentato e successivamente 2 o 3 mani di Therm House; su superfici particolarmente assorbenti o già tinteggiate con prodotti deboli, applicare il ns. sottofondo-consolidante. Su superfici senza presenza di muffe, si può applicare Therm House direttamente. In caso di superfici con presenza di muffe bisogna dapprima carteggiare la superficie interessata, applicare una o più mani del ns battericida sanificante, successivamente se è necessario applicare un primer di fondo, infine procedere con il ciclo di pittura Therm House.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo.
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: 10-15%
Consumi e Resa	4-5 mq/lt (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 2 g/l.



Settembre 2020

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 – 16141 Genova(GE) - Tel. 010. 888384 – 010. 83.92.499 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

TOP WHITE

Idropittura superlavabile acrilica



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Idropittura superlavabile acrilica ad alta copertura, applicabile anche all'esterno su superfici riparate quali sottobalconi, porticati, mansarde. Prodotto a base di carbonato di calcio post-trattato, biossido di titanio e resine in emulsione. E' una pittura di facile applicazione, bianca e di ottima copertura.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione di superfici civili di pregio.	
Proprietà del prodotto	• Ottima copertura • Buon punto di bianco • Discreta resistenza all'abrasione a umido • Film con buona traspirabilità • Facilità applicazione • Idonea su tutti i supporti • Colorabile nelle tonalità pastello	
Colore	Bianco. E' colorabile con i ns. coloranti concentrati e con il ns. Sistema Tintometrico, in riferimento alla ns. Collezione Interni.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C: Peso specifico: Residuo secco: Punto di infiammabilità: Abrasione a umido: Rapporto di contrasto: Dimensione massima delle cariche: Permeabilità al vapore d'acqua:	Tixotropica 1,60/1,65 kg./lt. 64% non infiammabile Classe 1 Classe 2 <75 microns 160 gr./mq. in 24h.
Confezioni	It.14 – It.5 – It.0,750	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su intonaci civili e su superfici in gesso o cartongesso, applicare preventivamente il ns. isolante-fissativo oppure il ns. fondo pigmentato; Su superfici precedentemente tinteggiate se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare TOP WHITE direttamente. In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti rimuovere meccanicamente le parti non aderenti ed applicare un fondo di imprimitura idoneo. Nel caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: prima mano 30-35%, seconda mano 15-20% Applicazione a spruzzo: 25-35% secondo macchina. E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar.
Consumi e Resa	12-14 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 8 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 4 g/l.



Aggiornamento: giugno 2026

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. - Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

TR TOP

Idropittura traspirante ad alta copertura per interni



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Idropittura traspirante per interni, ad alta copertura, formulata a base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche naturali finissime, particolarmente indicata per lavori di manutenzione dove si richiede alta copertura. A perfetta essiccazione, presenta un eccellente punto di bianco, un'ottima copertura ed è esente da lucidature da pennello e da cordonature.	
Campo di applicazione	Protezione e decorazione di ambienti civili, consigliata per cucine e bagni.	
Proprietà del prodotto	• Alta copertura • Buon punto di bianco • Film con buona traspirabilità • Idonea su tutti i supporti	
Colore	Bianco.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C: Peso specifico: Residuo secco: Punto di infiammabilità: Abrasione a umido: Rapporto di contrasto: Dimensione massima delle cariche: Permeabilità al vapore d'acqua:	Tixotropica 1,60 kg./lt. 66% non infiammabile Classe 4 Classe 2 90 microns 80 gr./mq. in 24h.
Confezioni	lt. 14 – lt. 5 – lt. 0,750	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su intonaci civili e su superfici in gesso o cartongesso, applicare preventivamente il ns. isolante-fissativo oppure il ns. fondo pigmentato. Su superfici precedentemente tinteggiate se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare TR TOP direttamente. In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti rimuovere meccanicamente le parti non aderenti ed applicare un fondo di imprimitura idoneo. Nel caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: prima mano 30-35%, seconda mano 15-20% Applicazione a spruzzo: 40-45% secondo macchina. E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar.
Consumi e Resa	8-10 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 6 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 1 g/l.



Aggiornamento: febbraio 2026

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: In questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

UNIFORM WALL

Fondo uniformante pigmentato per interno-esterno



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Fondo uniformante pigmentato idrodiluibile per interno-esterno con buona copertura e ottimo potere penetrante	
Campo di applicazione	Idoneo per la preparazione dei supporti prima della tinteggiatura dove c'è bisogno sia di primerizzare che di uniformare la superficie.	
Proprietà del prodotto	• Ottimo potere uniformante • Buona copertura • Buon punto di bianco • Facilità di applicazione	
Colore	Bianco.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C:	Tixotropica
	Peso specifico:	1,65 kg./lt.
	Residuo secco:	71%
	Punto di infiammabilità:	non infiammabile
	Dimensione massima delle cariche:	120 microns
	Permeabilità al vapore d'acqua:	12 gr./mq. in 24h.
Confezioni	lt.14 – lt.5	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su superfici precedentemente tinteggiate se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare UNIFORM WALL direttamente sulla superficie. In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti, rimuovere meccanicamente le parti non aderenti e successivamente applicare UNIFORM WALL. In caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido prima di procedere all'applicazione. Successivamente applicare due o più mani di pittura da interno o esterno a seconda delle esigenze di cantiere.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: prima mano 30-35%, seconda mano 15-20% Applicazione a spruzzo: 25-30% secondo macchina. E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar.
Consumi e Resa	12-20 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 4 g/l.



Aggiornamento: luglio 2026

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

UNIFORM WALL FILLER

Fondo acrilico ruvido, pigmentato, specifico per rivestimenti a spessore, interni - esterni



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Fondo universale per interni ed esterni, riempitivo a grana media, idoneo come preparazione per successive pitturazioni o applicazioni di rivestimenti a spessore.		
Campo di applicazione	Idoneo sia per applicazione in ambienti interni che esterni su superfici quali: intonaco, vecchie pitture, rasanti minerali. Specifico per uniformare intonaci con microcavillature superficiali fino a 0,5 mm.		
Proprietà del prodotto	• Buona resistenza agli agenti atmosferici • Buona permeabilità al vapore • Ottima adesione e proprietà uniformante • Facilità di applicazione		
Colore	Bianco. E' colorabile con i ns. coloranti concentrati e con il ns. Sistema Tintometrico, in riferimento alla ns. Collezione Esterni.		
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C:	150''	
	Peso specifico:	1,50 / 1,55 kg./lt.	
	Residuo secco:	64%	
	Punto di infiammabilità:	non infiammabile	
	Dimensione massima delle cariche:	200 microns	
Confezioni	lt. 14 – lt. 5		
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.		

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su superfici precedentemente tinteggiate se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare UNIFORM WALL FILLER direttamente sulla superficie. In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti, rimuovere meccanicamente le parti non aderenti e successivamente applicare UNIFORM WALL FILLER. In caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido prima di procedere all'applicazione. Successivamente applicare due o più mani di pittura da interno o esterno a seconda delle esigenze di cantiere.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: prima mano 10-15%, seconda mano max 5%. Applicazione a spruzzo: 25-35% secondo macchina. E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar.
Consumi e Resa	6-8 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore. Sovrapplicazione dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. c/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 25 g/l.



Aggiornamento: luglio 2026

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

Uniform Wall

Fondo acrilico ruvido, pigmentato, specifico per rivestimenti a spessore, per interni-esterni.



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione	Fondo universale per esterni ed interni, a grana media, riempitivo, idoneo come preparazione per successive pitturazioni o applicazione di rivestimenti a spessore.	
Campo di applicazione	Idoneo sia per applicazione in ambienti interni che esterni, su superfici quale intonaco, vecchie pitture, cartongesso, rasanti minerali. Pur non essendo un fondo specifico, può essere applicato su cls adeguatamente maturato.	
Proprietà del prodotto	• Diluibile con acqua • Resistente alle intemperie • Ottima adesione e capacità uniformante • Facilità di applicazione	
Colore	Bianco. E' colorabile con i ns. coloranti concentrati e con il ns. Sistema Tintometrico DisTinto, in riferimento alla ns. Collezione Esterni. E' disponibile anche la Base Neutra Predosata per la realizzazione di tinte forti.	
Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)	Viscosità media a +20°C: 150" Peso specifico: 1,40 Residuo secco: 62 Punto di infiammabilità:	Tazza Ford 4 kg./lt. % non infiammabile
Confezioni	lt. 14 – lt. 5 – lt. 1	
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.	

Applicazione

Preparazione del supporto	Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su superfici precedentemente tinteggiate se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare CoPrim direttamente. In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti rimuovere meccanicamente le parti non aderenti e successivamente applicare CoPrim. Nel caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido.
Preparazione del prodotto	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo.
Diluizione	Con acqua potabile. Applicazione pennello/rullo: prima mano 10-15%, seconda mano secondo assorbimento. Per le tinte forti realizzate con la Base Neutra Predosata, diminuire le diluizioni del 5-10%.
Consumi e Resa	4-6 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.
Tempi di essiccazione	A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 4 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.	Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 30 g/l.



Aggiornamento: febbraio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

3Ciemme S.r.l. – Lungobisagno Istria, 33 - 1614 Genova (Ge) - Tel.010 88.83.84 - email: info@3ciemme.it - web: www.3ciemme.it

NOME	WOOD GRIP FONDO OPACO CARTEGGIABILE PER LEGNO		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 1 di 2

INDICAZIONI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE

denominazione: **WOOD GRIP**
produttore: **3CIEMME S.r.l.**
Lungobisagno Istria, 33 · 16141 Genova GE
Tel./Fax +39010888384 · Tel. +390108392499 / +390108371403
www.3ciemme.it · info@3ciemme.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Fondo riempitivo carteggiabile per legno a base di resine sintetiche. Si applica a pennello (in più mani) o spruzzo in modo da riempire fessure e screpolature del legno; dopo l'essiccazione il prodotto viene carteggiato in modo da rendere omogenea la superficie da verniciare. Si utilizza su infissi e manufatti in legno, destinati sia all'interno che all'esterno, ove sia prevista la finitura con smalti sintetici o all'acqua. Utilizzabile come fondo uniformante anche su metalli o supporti minerali/intonaci.

CARATTERISTICHE DI FORNITURA

CARATTERISTICHE	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
DENSITÀ (PESO SPECIFICO)	ISO 2811	1,60±0,05 Kg/l
VISCOSITÀ DI FORNITURA A F6 20°C	ISO 2431	65"±5
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO)	ISO 3251	70±2
BRILLANTEZZA (GLOSS A 60°)	ISO 2813	Opaco < di 20
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- FUORI POLVERE (AL TATTO)		2÷3ore
- MINIMO PER LA CARTEGGIATURA		12÷14 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA		10÷12 ore
SPESSORE SECCO CONSIGLIATO		50-70 µ per mano
RESA TEORICA	//	8÷10 mq / litro allo spessore consigliato
RESA PRATICA	//	dipende dalle dimensioni e geometria della struttura e dal metodo di applicazione
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	ISO 1523	> di 23°C
TEMPO DI STOCCAGGIO	//	almeno 2 anni nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto
COLORI DISPONIBILI	//	bianco

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Primer da applicare su superfici in legno pulite, carteggiate o sabbiate destinate alla ricopertura con finiture mono componenti alchidiche o smalti all'acqua.

preparazione per l'applicazione: omogeneizzazione meccanica o manuale accurata.

impiego: si consiglia l'applicazione a pennello o spruzzo previa diluizione al 5 - 10% con acquaragia/diluente sintetico.

temperatura di applicazione e umidità relativa: superiore a 5°C ed inferiore all' 85%

lavaggio attrezzatura: va eseguito con diluente lavaggio o acquaragia.

Mescolare bene il prodotto fino a colore e consistenza omogenei.

NOME	WOOD GRIP FONDO OPACO CARTEGGIABILE PER LEGNO		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 2 di 2

TIPO DI APPLICAZIONE

-airless: ugelli da 0.017", 0,43 mm e pressione di 180/200 atm.

-spruzzo: ugelli da 1,5-1,8 mm e pressione di 2 - 3 atm

-pennello/ruolo: diluizione al max 5-10% con diluente sintetico

- **TEMPERATURA AMBIENTE** tra 5°C e i 30°C
- **UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE**: umidità inferiore all'85%
- **TEMPERATURA DEL SUPPORTO**: superiore al punto di rugiada
- **UMIDITÀ DEL SUPPORTO**: asciutto
- **TIPO DI DILUENTE**: diluente sintetico / acquaragia
- **% DI DILUIZIONE**: 5-20%
- **N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE**: 1-2

CONFEZIONI

- in vasetti da 2,5 litri

- in vasetti da 500 ml

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti.

Attenersi a quanto indicato nell' etichetta e nella scheda di sicurezza relativa a questo prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia dato che il prodotto viene sovente usato fuori dal nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità verificata dai controlli in fase di produzione.

NOME	WOOD IMPREX IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 1 di 3

INDICAZIONI DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE

denominazione: **WOOD IMPREX**
produttore: **3CIEMME S.r.l.**
 Lungobisagno Istria, 33 · 16141 Genova GE
 Tel./Fax +39010888384 · Tel. +390108392499 / +390108371403
www.3ciemme.it · info@3ciemme.it

CARATTERISTICHE GENERALI

WOOD IMPREX è un IMPREGNANTE IDROREPELLENTE DI ALTA QUALITA' ideale per la protezione e decorazione del legno. Adatto per applicazioni sia all'esterno che all'interno, è formulato con principi attivi che proteggono in modo efficace il legno dagli attacchi di funghi, fungo blu (azzurramento) e muffe superficiali. WOOD IMPREX valorizza la bellezza del legno, penetra in profondità e lascia visibili le venature originarie ravvivandone le tonalità naturali. WOOD IMPREX lascia respirare il legno fornendo una elevata protezione dagli agenti atmosferici, dai raggi UV del sole e dai cicli di gelo disgelo nelle stagioni fredde. WOOD IMPREX è disponibile sia in versione trasparente che colorato in una completa serie di tonalità dalle più classiche alle più moderne soddisfacendo qualsiasi richiesta di decorazione dei supporti in legno (vedere cartella colori). Ideale per la protezione e decorazione del legno di porte e portoni, recinzioni, serramenti, perlinature, travature e di ogni altro manufatto.

CARATTERISTICHE DI FORNITURA

CARATTERISTICHE	METODO D'ANALISI	VALORE
NUMERO DI COMPONENTI	//	MONOCOMPONENTE
DENSITÀ (PESO SPECIFICO)	ISO 2811	850±20 g/l
VISCOSITÀ DI FORNITURA A F4 20°C	ISO 2431	50 ÷ 55 sec
% NON VOLATILI (RESIDUO SECCO)	ISO 3251	30 ± 2 % (a seconda del colore)
ESSICCAZIONE A 20°C	//	
- FUORI POLVERE (AL TATTO)		2÷3 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA		6÷12 ore
DILUIZIONE		Il prodotto è pronto all'uso. Se necessario diluire con diluente sintetico o acquaragia
RESA TEORICA	//	8÷10 mq / litro allo spessore consigliato
RESA PRATICA	//	dipende dal tipo di legno e dal suo grado di assorbimento e dal tipo di applicazione
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	ISO 1523	> di 23°C
TEMPO DI STOCCAGGIO	//	almeno 2 anni nelle confezioni originali ben chiuse e mantenute in luogo fresco ed asciutto
COLORI DISPONIBILI	//	TRASPARENTE E TINTE CARTELLA

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Superfici in legno nuovo o riportato a nuovo:

- Leggera carteggiatura per asportare le fibre del legno sollevate.
- Togliere l'eventuale presenza di resina del legno con un diluente.

NOME	WOOD IMPREX IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO		
DATA COMPILAZIONE	06/2026	REVISIONE N° 0	pagina 2 di 3

- Se necessario stuccare eventuali imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Applicare WOOD IMPREX nella tinta desiderata assicurandosi che l'umidità del legno non sia troppo elevata.
- Prima di applicare l'eventuale secondo strato di WOOD IMPREX, carteggiare per rimuovere le fibre sollevate.

Superfici in legno già verniciato:

- Asportare gli strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Togliere l'eventuale presenza di resina del legno con un diluente.
- Se necessario stuccare eventuali imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare tutta la superficie ed eliminare la polvere.
- Applicare WOOD IMPREX nella tinta desiderata assicurandosi che l'umidità del legno non sia troppo elevata.
- Prima di applicare l'eventuale secondo strato di WOOD IMPREX, carteggiare per rimuovere le fibre sollevate.

Mescolare accuratamente il prodotto per omogeneizzare la tinta prima e durante l'applicazione. Il prodotto è pronto all'uso diluire solo se necessario. Durante l'applicazione, se necessario o in caso di eccesso di prodotto, si consiglia di asportare con uno straccio il prodotto in eccesso lungo il senso della vena del legno.

Per applicazioni all'esterno applicare almeno 2 strati di WOOD IMPREX (il secondo sul primo strato già asciutto).

Per completare il ciclo protettivo e per donare alla superficie trattata un aspetto ancora più liscio e pieno (poro chiuso del legno), sovrapplicare dopo 24 ore con:

- WOOD IMPREX CERATO, impregnante cerato di finitura
- WOOD FLATTING, finiture per legno non sfoglianti.

Conservare i recipienti ben chiusi in luogo ventilato a temperature comprese tra i 5°C e i 30°C, il periodo di scadenza è di 24 mesi dalla fabbricazione, nell'imballo originale e nelle condizioni indicate per lo stoccaggio.

Mescolare bene prima e durante l'uso.

Diluizione: pronto all'uso.

Pulizia Attrezzi: subito dopo l'uso con Diluente Sintetico o Acquaragia.

TIPO DI APPLICAZIONE

Si consiglia l'applicazione con pennello o rullo di ottime qualità, si può applicare anche a spruzzo/airless.

-airless: ugelli da 0.013" - 0,33 mm e pressione di 150-180 atm ca.

-spruzzo: ugelli da 1,2 mm e pressione di 2-3 atm max

- **TEMPERATURA AMBIENTE** > 5°C
- **UMIDITÀ RELATIVA DELL'AMBIENTE**: < 85%
- **TEMPERATURA DEL SUPPORTO**: temperatura deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa
- **UMIDITÀ DEL SUPPORTO**: asciutto <10%
- **TIPO DI DILUENTE**: DILUENTE SINTETICO, ACQUARAGIA
- **% DI DILUIZIONE**: 0-10% il prodotto è pronto all'uso
- **N° DI STRATI/MANI DA APPLICARE**: 1-2 (anche 3 se legno molto assorbente)

NOTE:

La tipologia del legno da trattare e la quantità di prodotto applicato, può influenzare la tonalità della tinta prescelta, si consiglia comunque di eseguire una prova preliminare.

CONFEZIONI

- in vasetti da 2,5 litri
- in vasetti da 750 ml

NORME DI SICUREZZA

Si consiglia di usare le normali precauzioni previste per questa classe di prodotti.

Attenersi a quanto indicato nell'etichetta e nella scheda di sicurezza relativa a questo prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia dato che il prodotto viene sovente usato fuori dal nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità verificata dai controlli in fase di produzione.



Lungobisagno Istria, 33 - 16141 Genova (GE) - info@3ciemme.it
Tel: +39.010.888384 | +39.010.8371403 | +39.010.8392499
Fax: +39.010.888384

www.3ciemme.it